

VEWELUX ACRYL DIEPGRONDERING

- Productomschrijving** : Een gebruiksklare, diepindringende, transparante impregnering voor het stabiliseren van poederende en zanderige ondergronden en om sterk zuigende ondergronden draagkrachtig te maken.
- Toepassing** : Acryl Diepgrondering wordt binnen en buiten toegepast.
- Voornaamste kenmerken** : Uitstekende indringingend vermogen.
Dampdoorlaatbaar
Hechting bevorderend

Eigenschappen

- Basis** : Speciale acrylaat polymeer
- Kleur** : Melkachtig, transparant opdrogend
- Dichtheid 20°C** : 1,00 kg/dm³
- Droging bij 20 ° C en een RV van 65 °C.** : Minimaal 12 uur. Bij een lagere temperatuur en een hogere luchtvochtigheid vanzelfsprekend langere droogtijden in acht nemen.
- Glans** : Mat, na drogen en indringen
- Theor.rendement** : Ca. 150-500 ml/m². Door de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden moet het exacte verbruik door middel van een proefvlakje op het te behandelen object worden vastgesteld.
- Houdbaarheid** : in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : niet verwerken beneden 5 °C en boven een RV van 85%.
- Gereedschap** : na gebruik met water reinigen.

Verwerkingsmethoden

Applicatie

In de meeste gevallen is één bewerking voldoende. Bij een zeer hoge zuigkracht, bijv. bij poreuze en zanderige ondergronden, dient een tweede, zonodig derde, bewerking nat-in-nat te worden uitgevoerd tot verzadiging van de ondergrond is bereikt. Na droging mag het oppervlak niet glanzen. Kan verwerkt worden met een kwast, roller of spuit (ook airless). Niet verdunnen.

Opmerking

Ondergrond:

Vewelux Acryl Diepgrondering kan toegepast worden op alle droge, olie- en vetvrije ondergronden zoals o.a. oude mortels, poreuze gips en kalkpleisters en niet-draagkrachtige muurverven en sierpleisters.

Voorbehandeling:

Nicotine en vetaanslag vooraf verwijderen . Water, roet- en olie- aanslag of doorslag afwassen met daartoe geschikt middel.

Vewelux Acryl Diepgrondering kan veelal dienen als een extra grondering op slechte ondergronden. Nadat de Vewelux Acryl Diepgrondering is aangebracht, dient de voorgeschreven voorbehandeling te worden toegepast. Belangrijk: Neem tussen de diverse voorbehandelingen voldoende droogtijd in acht. Bij buitentoepassing dient men eventuele aanwezige algen en/of mossen vooraf zorgvuldig te verwijderen met een daarvoor geschikt product

Vochtigheid van de ondergrond: Een te lage ondergrond- en omgevingstemperatuur of een te hoge relatieve vochtigheid en/of een te hoog vochtgehalte van de ondergrond dienen tot de voorgeschreven eisen te worden teruggebracht, door middel van verwarming, vochtonttrekkers, ventilatie etc. Het is noodzakelijk deze maatregelen gedurende de applicatie en het gehele doorhardingsproces voort te zetten.