



Productinformatieblad



Hechtmiddel geschikt voor diverse toepassingen. Regelt de porositeit van de ondergrond. Versterkt de oppervlaktecohesie van de ondergrond en verbetert de hechting.

- Voor alle ondergronden
- Morteltoeslagmiddel
- Aanbrandmiddel

Toepassing

- Universele kunststofdispersie voor vele toepassingsgebieden, zoals:
- Voorstrijkmiddel voor vrijwel alle sterk of zwak zuigende ondergronden.
- Aanbrand-voorstrijkmiddel voor gladde en gesloten ondergronden (tegelwerk, staal, polystyreen, e.d.).
- Isolatie-voorstrijkmiddel op anhydriet en hout.
- Toeslagmiddel voor verbetering van cement, gips- en kalkmortels.

Leveringsvorm

Emmers à 1, 5, en 10 liter

Verkrijgbaarheid

Bouwmateriëlehandel

Product eigenschappen

Voor wand en vloer
Geschikt voor gipsgebonden vloeren
Aanmaken volgens doseringstabel

Kleuren

Wit

Gereedschap

Bij gebruik als voorstrijkmiddel aanbrengen met roller, kwast, handveger of spuit.



Productinformatieblad



Verbruik

Ca. 30 m² per liter, afhankelijk van de toepassing, dosering, en porositeit van de ondergrond.

Dosering

• Dosering

Toepassing weber.flevo uni	Dosering
1. Voorstrijkmiddel op zuigende ondergronden.	1 volumedeel weber.flevo uni op 3 delen water.
2. Aanbrand-voorstrijkmiddel op gladde, niet zuigende ondergronden.	weber.flevo uni, grof zand, cement en water in de volumeverhouding 1:1:1:1; mengsel aanbrengen met een stoffer in een laag van 2 à 3 mm; na 16 uur drogen opnieuw voorstrijken met weber.flevo uni en water in de volumeverhouding 1:3.
3. Isolatie-voorstrijkmiddel op anhydriet en hout.	1 volumedeel weber.flevo uni op 1 deel water aanbrengen; na 24 uur drogen opnieuw voorstrijken met weber.flevo uni en water in de volumeverhouding 1:3.
4. Toeslagmiddel in mortels.	Maximaal 10% van het cementgewicht toevoegen aan het aanmaakwater

Gebruiksaanwijzing

Vorbereitung

- Maak de ondergrond schoon en vetvrij.
- Ontdoe de ondergrond van losse delen.
- Krab niet-resistente ondergronden af (afbladderende verf, betonslib, lijmresten van vloerbedekking, etc.).
- Schuur dekvloeren op basis van anhydriet over de totale oppervlakte op om de oppervlaktefilm te verwijderen.

Technische informatie

Samenstelling : kunststofdispersie met een vast stofgehalte van 50%

Gebruik : niet onder de 5°C verwerken

Droogtijd : ca. 2-4 uur bij 20°C/50% relatieve luchtvochtigheid

Verdunner : water

Soortelijk gewicht : 1,06

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

let op

- Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
- Niet onder 5°C verwerken.

Tips!

Bij gebruik als toeslag in mortels, weber.flevo uni mengen in het aanmaakwater.





Productinformatieblad

